

Caparol-Akkordspachtel KF

Za unutarnje radove.



Opis proizvoda

Primjena	<p>Specijalna masa povećane otpornosti na vlagu i velike čvrstoće vezanja, namijenjena za ispunu i izravnavanje, pripremljena za strojno nanošenje špricanjem. Za racionalno nanošenje špricanjem velikih površina zidova i stropova izloženih vlazi, dobre pokrivne moći i velike snage ispunne. Masa je jako prikladna za zaglađivanje betona pripremljenog na licu mjesta i betonskih filigranskih stropova, mineralnih žbuka, blokova za gradnju i porobetona, gipsanih ploča (gips-kartonskih ploča), građevnih gips ploča, a također i za doradu tapeta sa staklenim vlaknima i strukturnih žbuka metodom nanošenja tankog sloja žbuke.</p> <p>Može se koristiti za ostvarivanje kvalitete površine stupnja Q3 odnosno Q4 prema specifikacijama BVG upute br. 2 i BFS upute br. 12.</p>
Svojstva materijala	<ul style="list-style-type: none"> ■ velika moć vezanja za podlogu ■ lako i ugodno se razvlači i zaglađuje ■ nakon sušenja nema pukotina ■ suha površina se može brusiti ■ difuzivna ■ razrjeđuje se vodom, neškodljiva za okoliš, slabog mirisa ■ teško zapaljiva (B1) prema DIN 4102
Osnova materijala	Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.
Pakiranje/Veličina pakiranja	25 kg PE-vreća, 25 kg kanta
Nijanse	<p>Prirodno bijela</p> <p>Može se nijansirati sa najviše 5 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor) ili AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben.</p>
Stupanj sjaja	Mat.
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Dopunski proizvod	Caparol-Füllspachtel P

Primjena

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe.

Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Ovisno o podlozi koja se obrađuje i njenom stanju, prije nanošenja mase za ispunu i ravnanje nanijeti prikladni temeljni premaz. Pridržavati se tehničkih informacija br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Sjajne, nosive stare premaze prethodno ohrapaviti.



Način primjene	<p>Nanošenje špricanjem: Racionalno i ekonomično premazivanje zidnih i stropnih površina se ostvaruje u spoju sa uređajima za špricanjea velike snage.</p> <p>Prekrivanje: Za prekrivanje otvora prozora i vrata su najbolji na mjeru izrađeni drveni okviri sa zategnutom plastičnom folijom. Za prekrivanje podova su najbolji teški pokrivni materijali.</p> <p>Odvijanje radova: Zasićeno nanošenje prskanjem po cijeloj površini sa Caparol-Akkordspachtel KF, nerazrjeđenom masom i izravnavanje i zaglađivanje odmah sa prikladnom čeličnom gladilicom. Caparol-Akkordspachtel KF se može brusiti nakon što se počne sušiti. Zbog povećane otpornosti na vlagu bi se Caparol-Akkordspachtel KF trebao obrusiti u roku od 7 dana. Tijekom prva 2 dana se masa može posebno efikasno obrusiti. Brusne mrežice kao što je "Abranet" tvrtke Mirka omogućuju djelotvorniji radni učinak.</p> <p>Prikladni uređaji za špricanje: Caparol-Akkordspachtel KF se može obrađivati aparatima za nabacivanje žbuke i Airless uređajima velike snage. Kod Airless uređaja se moraju ukloniti svi filteri. Za veličinu sapnice su se najbolje pokazale one s otvorom od 0,035–0,043 inča. Kao Airless pištolj bi se trebao koristiti pištolj za špricanje kojega preporučuje proizvođač. Ti pištolji imaju jači protok i znatno olakšavaju nanošenje mase za izravnavanje. Za nanošenje je potreban pritisak od ca. 150–180 bara.</p>
Sistem nanošenja na površinu	<p>Dorada: Površine zaglađene i izravnane sa Caparol-Akkordspachtel KF se, nakon što se dobro osuše, mogu premazivati sa svim prikladnim Caparol disperzivnim i lateks bojama ili sa Capacryl akrilnim lakovima. Prije daljnje obrade sa unutarnjim bojama Syllitol-Innenfarben, masama od umjetne smole ili zidnim oblogama od staklenog pletiva kao i tekstilnim tapetama i tapetama od papira potrebno je nanijeti temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund, a ako se kasnije nanosi premaz žbuke od umjetne smole, grundiranje se izvodi sa Putzgrundom.</p>
Potrošnja	ca. 1,5 kg/m ² /mm debljine sloja
Uvjeti primjene/vanjski uvjeti	<p>Donja temperaturna granica kod obrade: +5 °C za podlogu i okolni zrak. Temperatura materijala kod obrade > +10 °C.</p>
Vrijeme sušenja	Ovisno o vlazi, temperaturi i debljini sloja ca. 12 – 48 sati.
Zabilješka	<p>Caparol-Akkordspachtel KF masa nije prikladna za površine jako izložene vlazi kao što su one koje su direktno izložene vodi ili prskanju vode ili trajno izložene vlazi > 70%.</p> <p>Zbog primjene prirodnih punila može doći do neznatnih razlika u nijansi.</p> <p>Na gustim, slabo upojnim podlogama mogu nastati fini mjehurići zraka. Oni se mogu nakon kratkog odzračivanja ukloniti ponovnim izravnavanjem. Trenutak kad će se naknadno zaglađivati površina ovisi o temperaturi i vlažnosti zraka na objektu. Ako nakon ponovnog zaglađivanja ponovo nastaju mjehurići zraka, znači da je izravnavanje izvedeno malo prerano. Postupak zaglađivanja se tada mora ponoviti.</p> <p>Kod hrapavih, strukturiranih podloga je za postizanje glatke ravne površine eventualno potrebno naknadno izravnavanje i ispunu masom. Zbog povećane čvrstine suhog materijala treba računati na to da brušenje može potrajati dulje.</p> <p>Kod dorade masa za izravnavanje i ispunu koje sadrže gips može uslijed djelovanja vlage koja se dulje zadržava doći do bubrenja, stvaranja mjehurića i ljuštenja. Stoga treba osigurati brzo sušenje dobrim prozračivanjem i odgovarajućom temperaturom.</p> <p>Pridržavati se upute br. 2 "Ispuna i izravnavanje gips ploča", saveza proizvođača gipsa i gips ploča.</p>

Upute

Njemački certifikat	■ Caparol-Akkordspachtel KF Ispitivanje zapaljivosti.
Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti «S»	Čuvati izvan dohvata djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Kod obrade prskanjem ne udisati maglicu. Ne smije dospjeti u kanalizaciju, vodene tokove ili tlo. Poblži podaci: vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Odlaganje	Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.
Kod proizvoda boja i lakova	M-DF02
Deklaracija sadržaja	Disperzija akrilne smole, silikati, voda, pomoćno sredstvo za stvaranje filma, aditivi, konzervansi.
Tehnička podrška	U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.
Služba za korisnike	Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 714 · Stanje: Ožujak 2015

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88