

Estrich FE

FLIESSESTRICH FE 50 LARGO

**ESTRIH
PROFI**Br. proizvoda: **10234000**

TEKUĆI ANHIDRITNI ESTRIH

OPIS PROIZVODA

Estrich FE 50 Largo je gotovi tvornički suhi mort za strojnu primjenu, koji na gradilištu treba samo promiješati s vodom.

PODRUČJE PRIMJENE

Estrich FE 50 Largo se smije uporabiti samo za unutarnju primjenu.

Estrich FE 50 Largo je pogodan za korištenje u gradnji stanova, stambenih i poslovnih objekata (zanat, lagana industrija).

Može se primjeniti kao vezivni estrih, estrih na sloju razdvajanja, plivajući estrih ili estrih kod podnog grijanja.

Sloj Estrich FE 50 Largo nije završni sloj odnosno, obavezno se mora obložiti.

OBRADA

Podloga:

Podlogu mehanički očistiti, zatvoriti rupe, pukotine. Staviti rubne izolacijske trake (> 5 mm). Razdvajajuću podnu traku postaviti tako da je preklop najmanje 8 cm. Podloga ispod sloja Estrich FE 50 Largo mora imati horizontalnu hidroizolaciju.

Izvedba:

Estrich FE 50 Largo se ugrađuje pomoću stroja za žbukanje (npr. PFT G4/G5) uz obaveznu dodatnu opremu (pumpa D8 s dodatnim mješačem, crijevo 35) ili posebnim strojevima za estrihe (npr. PFT Ferro). Za 40 kg suhog materijala (jedna vreća) potrebno je cca. 7 l vode. Preporučljiva konzistencija: 40-45 cm, određeno konzistentnom probnom posudom od 1,3 l na ravnoj neupijajućoj podlozi. Estrih se nanosi u odgovarajućoj debljini, te obrađuje specijalnom metlom za estrih i letvom za izravnavanje estriha. Svježi estrih čuvati od izravnog utjecaja sunca i propuha.

Vrijeme potrebno za sušenje, pri debljini estriha 35 mm i ovisno o vanjskim uvjetima iznosi cca. 3-6 tjedana.

Mort ne nanositi ako su temperature zraka i podloge niže od +5°C.

Osiguranje kakvoće:

Vlastita kontrola u tvorničkom laboratoriju i vanjska kontrola od strane državne ovlaštene ustanove.



TEHNIČKI PODACI

Veličina zrna: 4 mm

Tlačna čvrstoća: > 28 N/mm²Čvrstoća pri savijanju: > 6 N/mm²

Debljina sloja:

vezivni estrih:	min. 25 mm
estrih na sloju razdvajanja:	min. 30 mm
plivajući estrih:	min. 35 mm
podno grijanje:	iznad cijevi min. 35 mm

Utrošak materijala: cca. 18 kg/m² (po 1 cm debljine sloja)

Otvoreno vrijeme: 60 minuta

Vrijeme nakon kojeg je sloj prohodan: nakon 12 sati

Vrijeme nakon kojeg je sloj opteretiv: nakon 72 sati

Pakiranje:

vreća:	40 kg
paleta:	1,2 t
silos	

Skladištenje:

cca. 3 mjeseca na paleti u suhom prostoru

LASSELSBERGER-KNAUF d.o.o.

HR-48350 ĐURĐEVAC, PETRA PRERADOVIĆA 64

TEL.: (048) 27.99.00, FAX: (048) 27.99.25, e-MAIL: mail@lb-knauf.hr

LASSELSBERGER - KNAUF