


<p>Estrich ZE 50 ZEMENTESTRICH ZE 50</p>	<p>ESTRIH PROFI</p> <p>Br. proizvoda: 10156000</p>
<p>CEMENTNI ESTRIH ZE 50</p> <p>OPIS PROIZVODA Estrich ZE 50 je tvornički gotovi suhi cementni mort za izradu estriha, koji na gradilištu treba samo izmiješati s vodom.</p> <p>PODRUČJE PRIMJENE Estrich ZE 50 se smije upotrebiti za unutarnju i vanjsku primjenu. Estrich ZE 50 je pogodan za ugradnju u izgradnji industrijskih objekata s povišenim opterećenjima. Isključivo se primjenjuje kao vezivni estrih.</p> <p>OBRADA Priprema podloge: Podlogu mehanički očistiti, zatvoriti rupe, pukotine. Podlogu pripremiti s vezivnom masom (npr. LB-Knauf Kontakt ZF) i estrih ugraditi "mokro na mokro". Izvedba: Vreću Estrich ZE 50 miješati s cca. 3,5 l vode. Kod ručne pripreme u zidarskoj mješalici minimalno vrijeme miješanja mora biti 3 minute. Strojna priprema je moguća s različitim protočnim horizontalnim mješaćima (npr. PFT HM 5). Cementni estrih dobro nabiti i izravnati letvom, te nakon toga površinu zagladiti gleterom za estrihe ili strojnom gladilicom. Svježe estrihe čuvati od izravnog utjecaja sunca i propuha. Mort ne nanositi ako su temperatura zraka i podloge niže od -5°C.</p> <p>Osiguranje kakvoće: Vlastita kontrola u tvorničkom laboratoriju.</p>	<p></p> <p>TEHNIČKI PODACI</p> <p>Max. veličina zrna: 4 mm</p> <p>Tlačna čvrstoća: $> 50 \text{ N/mm}^2$</p> <p>Čvrstoća pri savijanju: $> 7 \text{ N/mm}^2$</p> <p>Potrošnja materijala: cca. 20 kg/m² po cm debljine</p> <p>Utrošak vode: 3,55 lit/vreća</p> <p>Debljina sloja: Vezivni estrih: 3-5 cm</p> <p>Pakiranje: vreća: 40 kg paleta: 1,2 t silos</p> <p>Skladištenje: cca. 12 mjeseci na paleti u suhom prostoru.</p>
<p>LASSELSBERGER-KNAUF d.o.o.</p> <p>HR-48350 ĐURĐEVAC, PETRA PRERADOVIĆA 64</p> <p>TEL.: (048) 27.99.00, FAX: (048) 27.99.25, e-MAIL: mail@lb-knauf.hr</p>	<p>LASSELSBERGER - KNAUF</p>