

NivoBond 3 - 15

AUSGLEICHSMASSE
3 - 15 MM STANDARD

MASE ZA IZRAVNAVANJE**PROFI****Br. proizvoda: 09213800****MASA ZA IZRAVNAVANJE****OPIS PROIZVODA**

NivoBond 3-15 mm je samonivelirajuća cementna masa za izravnavanje podova, za ručnu i strojnu obradu.

PODRUČJE PRIMJENE

NivoBond 3-15 mm je idealno sredstvo za slojeve debljine 3-15 mm. Za niveliranje neravnih podloga ili za izravnavanje starih podova, terasa itd.

OBRADA**Podloga:**

Podloga mora biti čvrsta i čista. Upijajuće podloge kao cementni estriži i sirovi beton treba obraditi razrijeđenim Estrichgrundom.

Izvedba:

Za manje površine se miješa ručnim mješačem, za veće sa strojem (npr. PFI G4/G5). Omjer miješanja je jedna vreća (25 kg) NivoBond 3 - 15 s cca. 5 litara čiste vode, sve dok se ne postigne jednolična, tekuća masa bez grudvica. Masu izliti, usmjeriti gleterom za estrihe i površinu obraditi igličastim valjkom (veličina igle mora biti cca. dvije debljine sloja). NivoBond 3-15 mm treba zaštititi od izravnog utjecaja sunca i od propuha. Ne smije se koristiti pri temperaturi zraka ispod -5°C .

Napomene:

Gotovi sloj je prohodan nakon 12 sati, a opteretiv nakon 72 sata. Oploćivanje je moguće nakon potpunog stvrdnjavanja (cca. 1 dan/mm debljine sloja).

Osiguranje kakvoće:

Vlastita kontrola u tvorničkom laboratoriju i vanjska kontrola od strane ovlaštenog zavoda za ispitivanje.

**TEHNIČKI PODACI****Veličina zrna:** 0,6 mm**Tlačna čvrstoća:** $> 15 \text{ N/mm}^2$ **Čvrstoća pri savijanju:** $> 5 \text{ N/mm}^2$ **Debljina sloja:** 3-15 mm**Utrošak materijala:** $1,6 \text{ kg/m}^2$
(po 1 mm debljine sloja)**Utrošak vode:** 5 l/vreća**Otvoreno vrijeme:** cca. 20 minuta**Vrijeme nakon kojeg je sloj prohodan:** nakon 12 sati**Vrijeme nakon kojeg je sloj opteretiv:** nakon 72 sata**Pakiranje:**

vreća: 25 kg

paleta: 1,2 t

Skladištenje:

cca. 6 mjeseci na paletama u suhom

LASSELSBERGER-KNAUF d.o.o.

HR-48350 ĐURĐEVAC, PETRA PRERADOVIĆA 64

TEL.: (048) 27.99.00, FAX: (048) 27.99.25, e-MAIL: mail@lb-knauf.hr

LASSELSBERGER - KNAUF