

| | |
|---|--|
| <h1>NivoPlus 3 - 15</h1> <p>AUSGLEICHSMASSE 3 - 15 MM</p> | <p>MASE ZA IZRAVNAVANJE</p> <p>PROFI</p> <p>Br. proizvoda: 09113800</p> |
| <p>MASA ZA IZRAVNAVANJE</p> <p>OPIS PROIZVODA</p> <p>NivoPlus 3-15 mm je samonivelirajuća cementna masa za izravnavanje, namijenjena za ručnu i strojnu obradu, prohodnosti nakon 5 sati.</p> <p>PODRUČJE PRIMJENE</p> <p>NivoPlus 3-15 mm je idealno sredstvo za slojeve debljine 3-15 mm. Za niveliranje neravnih podloga ili za izravnavanje starih podova, terasa itd.</p> <p>OBRADA</p> <p>Podloga:</p> <p>Podloga mora biti čvrsta i čista. Upijajuće podloge kao cementni estriži i sirovi beton treba obraditi razrijeđenim Estrichgrundom.</p> <p>Izvedba:</p> <p>Za manje površine se miješa ručnim mješačem, za veće sa strojem (npr. PFT G4/G5). Omjer miješanja je jedna vreća (25 kg) NivoPlus 3 - 15 s cca. 5 litara čiste vode, sve dok se ne postigne jednolična, tekuća masa bez grudvica. Masu izliti, usmjeriti gleterom za estrihe i površinu obraditi igličastim valjkom (veličina igle mora biti cca. dvije debljine sloja). NivoPlus 3-15 mm treba zaštititi od izravnog utjecaja sunca i od propuha. Ne smije se koristiti pri temperaturi zraka ispod +5°C.</p> <p>Napomene:</p> <p>Gotovi sloj je prohodan nakon 5 sati, a opterećen nakon 72 sata. Oploćivanje je moguće nakon potpunog stvrdnjavanja (cca. 1 dan/mm debljine sloja).</p> <p>Osiguranje kakvoće:</p> <p>Vlastita kontrola u tvorničkom laboratoriju i vanjska kontrola od strane ovlaštenog zavoda za ispitivanje.</p> | <div data-bbox="1166 293 1262 488" style="text-align: center;"> </div> <p>TEHNIČKI PODACI</p> <p>Veličina zrna: 0,6 mm</p> <p>Tlačna čvrstoća: > 20 N/mm²</p> <p>Čvrstoća pri savijanju: > 5 N/mm²</p> <p>Debljina sloja: 3-15 mm</p> <p>Utrošak materijala: 1,6 kg/m² (po 1 mm debljine sloja)</p> <p>Utrošak vode: 5 l/vreća</p> <p>Otvoreno vrijeme: cca. 20 minuta</p> <p>Vrijeme nakon kojeg je sloj prohodan: nakon 5 sati</p> <p>Vrijeme nakon kojeg je sloj opterećen: nakon 72 sata</p> <p>Pakiranje:</p> <p>vreća: 25 kg paleta: 1,2 t</p> <p>Skladištenje:</p> <p>cca. 6 mjeseci na paletama u suhom</p> |
| <p>LASSELSBERGER-KNAUF d.o.o.</p> <p>HR-48350 ĐURĐEVAC, PETRA PRERADOVIĆA 64</p> <p>TEL.: (048) 27.99.00, FAX: (048) 27.99.25, e-MAIL: mail@lb-knauf.hr</p> | <h1>LASSELSBERGER - KNAUF</h1> |