


<p><b>Gres</b> GRESKLEBER</p>	<p><b>LJEPILA ZA PLOČICE</b> <b>PROFI</b></p> <p>Br. proizvoda: <b>06023800</b></p>
<p><b>LJEPILO ZA GRES PLOČICE</b></p> <p><b>OPIS PROIZVODA</b> Gres je gotovi tvornički tankoslojni mort na bazi cementa i disperzijske smole.</p> <p><b>PODRUČJE PRIMJENE</b> Otporno na mrzaz. Tankoslojni mort za ljepljene gres pločice (slabo poroznih pločica od mljevenog marmora) ili granitnih ploča. Žbuke moraju biti debljine min. 1 cm, jednoslojne i ne smiju biti zaglađene. Žbuka odnosno podloga mora ispunjavati zahtjeve odgovarajućih normi.</p> <p><b>Podloga:</b> Podloga mora biti čvrsta, bez prašine i mraza, ravna i očišćena od premaza i masnoća. Žbuke moraju biti debljine min. 1 cm, jednoslojne i ne smiju biti zaglađene. Žbuka odnosno podloga mora ispunjavati zahtjeve odgovarajućih normi.</p> <p><b>Priprema podloge:</b> Upijajuće podloge, gipsane žbuke treba prethodno premazati s Putzgrund.</p> <p><b>Izvedba:</b> 25 kg ljepila za pločice miješati s cca. 7 l čiste vode, dok se ne postigne masa bez grudvica. Ostaviti 10 minuta da masa sazrije i ponovno promiješati. Po potrebi regulirati konzistenciju dodatkom vode ili praša. Otvoreno vrijeme smjese je cca. 2 sata. Prvo nanijeti materijal po čitavoj površini jedne pločice. Zatim s nazubljenom stranom gletera pročšljati. Veličinu zuba gletera prilagoditi veličini i profilu lećne strane pločice. Keramičke pločice postaviti na ljepilo i čvrsto utisnuti uz lagano zakretanje. Otvoreno vrijeme za postavljanje pločica je cca. 10-25 minuta, sposobnost korekcije cca. 10 minuta, ovisno o upojnosti podloge/pločice i temperaturi okoline. Ako se na površini ljepila stvara kožica (provjera prstom) potrebno je nanijeti novi sloj ljepila. Mrlje od ljepila treba odmah očistiti. Fugiranje je moguće nakon potpunog stvrdnjavanja ljepila.</p> <p><b>Osiguranje kakvoće:</b> Vlastita kontrola u tvorničkom laboratoriju i vanjska kontrola od strane državne ovlaštene institucije.</p>	 <p><b>TEHNIČKI PODACI</b></p> <p><b>Veličina zrna:</b> 0,5 mm</p> <p><b>Tlačna čvrstoća:</b> &gt; 15 N/mm<sup>2</sup></p> <p><b>Čvrstoća pri savijanju:</b> &gt; 3,0 N/mm<sup>2</sup></p> <p><b>Prionljivost:</b> na betonu: &gt; 0,5 N/mm<sup>2</sup> na žbuki: &gt; 0,3 N/mm<sup>2</sup></p> <p><b>Debljina sloja:</b> 2-5 mm</p> <p><b>Utrošak materijala:</b> cca. 3-6 kg/m<sup>2</sup></p> <p><b>Utrošak vode:</b> cca. 0,25 l/kg</p> <p><b>Otvoreno vrijeme:</b> 2 sata</p> <p><b>Pakiranje:</b> vreća: 25 kg palca: 1,2 t</p> <p><b>Skladištenje:</b> cca. 12 mjeseci na paleti u suhom prostoru</p>
<p>LASSELSBERGER-KNAUF d.o.o. HR-48350 ĐURĐEVAC, PETRA PRERADOVIĆA 64 TEL.: (048) 27.99.00, FAX: (048) 27.99.25, e-MAIL: mail@lb-knauf.hr</p>	<p><b>LASSELSBERGER - KNAUF</b></p>