

<h1>Rockfix</h1>	Ljepila za pločice <h1>PROFI</h1>
	Art.Nr.: 06513800
<p>Mort za prirodni kamen</p> <p>OPIS PROIZVODA Rockfix je tvornički pretgotovljeni mort za lijepljenje na osnovu tras cementa, oplemenjen vlaknima sa smanjenim klizanjem.</p> <p>PODRUČJE PRIMJENE Za postavljanje ploča prirodnog kamena velikih dimenzija na unutarnje i vanjske zidove i podove.</p> <p>OBRADA Podloga: Cigla, beton, porasti beton, prirodni kamen, ožbukani zidovi. Podloga mora biti nosiva, čista, upojna i bez prašine. Podložna žbuka mora biti minimalne klase CSIII (tlačne čvrstoće veće od 3,5 MPa) prema normi HRN EN 998-1. Debljina žbuke mora biti min. 1 cm, jednoslojna, površina nezaribana i nezaglađena. Prirodni kamen mora imati jednoličnu strukturu. Ne smije se koristiti sipki nenosivi kamen.</p> <p>Miješanje: Rockfix miješati ručnim mješačem 3 do 5 min do postizanja mase bez grudica. Masu ostaviti 5 minuta da sazrije te ponovno promiješati. Koristiti samo čistu vodu. min.</p> <p>Izvođenje: Mort je potrebno nanijeti i na podlogu i na kamen. Eventualne šupljine u podlozi prethodno ispuniti mortom. Fugiranje je moguće s istim materijalom, nakon odgovarajućeg isušavanja ljepila.</p> <p>Napomene: Temperature podloge, materijala i zraka moraju biti između +5°C i +25°C. Za miješanje koristiti isključivo pitku vodu i ne dodavati druge materijale.</p> <p>Sigurnosne upute: U vezi postupanja, transporta i zbrinjavanja materijala vidjeti važeći sigurnosno tehnički list!</p> <p>Osiguranje kakvoće: Vlastita kontrola u tvorničkom laboratoriju.</p>	<p style="text-align: center;">TEHNIČKI PODACI</p> <p>Max. veličina zrna: 1,2 mm</p> <p>Tlačna čvrstoća: >10 N/mm²</p> <p>Čvrstoća pri savijanju: >5,0 N/mm²</p> <p>Prionljivost: >0,5 N/mm²</p> <p>Orijentacioni utrošak materijala: 5 do 10 kg/m²</p> <p>Otvoreno vrijeme za postavu: cca.2 sata</p> <p>Vrijeme korekcije: cca. 10 min.</p> <p>Prohodno: nakon 24 sata</p> <p>Fugiranje: nakon min. 24 sata</p> <p>Pakiranje: – vreća: 25 kg – paleta: 1,2 t</p> <p>Skladištenje: 12 mjeseci na paleti u suhom prostoru u originalnom pakiranju.</p>
LASSELSBERGER-KNAUF d.o.o.	<h1>LASSELSBERGER - KNAUF</h1>
HR-48350 ĐURĐEVAC, PETRA PRERADOVIĆA 64	
Tel: +385 (0)48 279-900, Fax:+385 (0)48 279-925	