

StyroKleber

STYROPORKLEBER

SUSTAVI TOPLINSKE ZAŠTITE
PROFI
Br. proizvoda: 80023800

MORT ZA LJEPLJENJE STIROPORNIH PLOČA

OPIS PROIZVODA

StyroKleber je gotovi tvornički tankoslojni cementni mort za lijepljenje, za unutarnju i vanjsku primjenu, za ručnu i strojnu obradu.

PODRUČJE PRIMJENE

Mort za lijepljenje stiropornih ploča na mineralne podloge, npr. opeku, beton, staru žbuku itd.

OBRADA

Podloga:

Podloga mora biti čvrsta, ravna, očišćena od prašine i isvjetačanja, bez nečistoća i nesmrzunta. Potrebno je provjeriti nosivost i prionljivost stare žbuke. Žbuke koje ne drže za podlogu odstraniti i ispuniti temeljnom žbukom. Stare betonske površine očistiti visokotlačnom prskalicom. Stiroporne ploče s glatkom površinom treba nahrapaviti, temeljito otprašiti i po potrebi za podlogu učvrstiti tiplima.

Miješanje:

Sadržaj vreće miješati s cca. 8 l čiste vode, smjesu morta ostaviti cca. 10 minuta da sazrije i ponovno promiješati.

Izvedba:

StyroKleber nanijeti trakasto po rubu stiroporne ploče te pet točaka u sredini (cca. 40% površine ploče treba biti prekriveno ljepilom). Širina nanescnog materijala cca. 5 cm, debljina sloja ljepila cca. 2 cm. Vrijeme sušenja 24 sata.

Važno! Paziti da se ljepilo ne nanosi na bočne strane ploče u sljubnice kako se ne bi pojavili hladni mostovi.

Napomene:

Ne smije se miješati s drugim materijalima.

Ne izvoditi pri temperaturama zida i okoline ispod -5°C .



TEHNIČKI PODACI

Veličina zrna: 1,2 mm

Tlačna čvrstoća: $>15 \text{ N/mm}^2$

Čvrstoća pri savijanju: $>5 \text{ N/mm}^2$

Prionljivost: $>0,5 \text{ N/mm}^2$

Faktor otpornosti difuzije vodene pare: $\mu = \text{cca. } 50$

Utrošak materijala: cca. 5 kg/m^2

Utrošak vode: $0,25\text{-}0,35 \text{ kg/m}^2$

Otvoreno vrijeme: cca. 2 sata

Pakiranje:
vreća: 25 kg
paleta: 1,20 t

Skladištenje:
do 6 mjeseci u hladnom i suhom prostoru

LASSELSBERGER-KNAUF d.o.o.

HR-48350 ĐURĐEVAC, PETRA PRERADOVIĆA 64

TEL.: (048) 27.99.00, FAX: (048) 27.99.25, e-MAIL: mail@lb-knauf.hr

LASSELSBERGER - KNAUF