

<h1>StyroFloor</h1> <p>THERMO-BODEN</p>	<p>ESTRIHI PROFI</p> <p>Br. proizvoda: 10244100</p>
<h2>TERMOIZOLACIJSKI PODLOŽNI MORT</h2> <p>OPIS PROIZVODA</p> <p>StyroFloor je gotovi tvornički mort za podne površine na bazi cementa kao veziva i stiropora kao punila, za strojnu i ručnu obradu.</p> <p>PODRUČJE PRIMJENE</p> <p>StyroFloor se primjenjuje za izjednačenje neravnina i za popunjavanje međuprostora kod postavljenih kablova, instalacijskih cijevi i drugih položenih vodova.</p> <p>OBRADA</p> <p>Izvedba:</p> <p>StyroFloor se nanosi strojem PFT G4/G5, ili miješa s vodom u protočnoj miješalici (npr. PFT HM5/HM2) ili običnoj miješalici. Vrijeme miješanja u običnoj miješalici je cca. 3-5 minuta. Ugradnja se izvodi sa strojem ili ručno.</p> <p>StyroFloor utisnuti izravnavajućom letvom te nakon toga izravnati gladilicom za glazure.</p> <p>Napomene:</p> <p>Ne koristiti na temperaturama ispod +5°C.</p> <p>StyroFloor nije estrih !!!</p> <p>Nakon sušenja na njega postaviti sloj za razdvajanje (PE ili PVC foliju) i onda predviđeni sloj estriha, npr. LB-Knauf Zementestrich ZE debljine 4,5 cm ili Estrich FE Largo debljine 3,5 cm).</p> <p>Osiguranje kakvoće:</p> <p>Vlastita kontrola u tvorničkom laboratoriju i vanjska kontrola od strane ovlaštenog zavoda za ispitivanje.</p>	 <h2>TEHNIČKI PODACI</h2> <p>Veličina zrna: 4 mm</p> <p>Specifična težina: cca. 500 kg/m³</p> <p>Tlačna čvrstoća: > 2,0 N/mm²</p> <p>Čvrstoća pri savijanju: > 1,0 N/mm²</p> <p>Debljina sloja: 5-30 cm</p> <p>Utrošak materijala: 10 l/m² (za 1 cm debljine sloja)</p> <p>Utrošak vode: 8,5 l/vreća</p> <p>Otvoreno vrijeme: 2 sata</p> <p>Pakiranje: vreća: 50 l paleta: 2,0 m³</p> <p>Skladištenje: cca. 12 mjeseci na paletama u suhome</p>